

ERKOLOC



DIN EN ISO
13485: 2003

Erkoform-3/3d
Erkopress 300 Tp./ci
 °C

1,8 mm, 135 °C
3,0 mm, 120 °C



1,8 mm, 1:15 min
3,0 mm, 1:45 min

Lagerung • storage • stockage



< 25° C

ERKODENT Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0
Fax + 49 (0) 74 45/20 92
info@erkodent.com • www.erkodent.com

BA 40-0104-2



DE ERKOLOC

Chemische Charakterisierung:

SBS, harte Seite: Styrol-Butadien-Styrol
EVA, weiche Seite: Ethyl-Vinyl-Acetat
PE, Isolierfolie: Polyethylen
Gesundheitlich unbedenkliche, BgVV-gelistete Thermoplaste mit geprüfter Biokompatibilität. Wasserunlöslich, inaktiv, keine Gefahr für das Grundwasser.

Entsorgung/Recycling:

Haushmüll (schadstoffarme, energiereiche Verbrennung)/allgemeines Kunststoffrecycling

Einsatzgebiet:

(siehe Tiefziehtechnikbroschüre und Materialkarte) Komfortable Miniplast- und Aufbisschienen.

Materialeigenschaften:

Doppelschichtplatte, hart/weich. Harte Schicht aufbaubar mit Akrylat (Resilit-S, 817 501 + 817 503). Zur sicheren Verbindung mit Akrylat nach dem Aufbau ca. 2 Std. ruhen lassen. Eingeschränkte Haltbarkeit, nicht für Dauerschienen geeignet (Empfehlung für Dauerschienen: ERKOLOC-pro).

Ausarbeitung:

(siehe Tiefziehtechnikbroschüre) Ausarbeitungsset Quick 2 (110 877). Die Isolierfolie wird erst nach dem Tiefziehen und Ausarbeiten entfernt.

Plastifizierung:

(für Geräte ohne Heizzeitsteuerung) Die Erwärmung der ERKOLOC-Platte erfolgt von der harten Schichtseite her. Folie so in die Geräte einlegen, dass die Isolierfolie zum Modell zeigt. Weichheitsgrad mit Instrument abtasten. Entstehen bleibende Eindrücke, tiefziehen.

Lieferformen:

Erkoloc, transparent, Ø 120 mm:

Stärke	Inhalt (Stück)	Bestellnummer
1,8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18
3,0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30

Erkoloc, transparent, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, transparent, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30

EN ERKOLOC

Chemical characteristics:

SBS, hard side: styrol-butadien-styrol
EVA, soft side: ethyl-vinyl-acetate
PE, insulating foil: polyethylene
Harmless to health, BgVV (Federal Health Office) listed thermoplasts with tested biocompatibility. Insoluble in water, inactive, harmless to ground water.

Disposal/Recycling:

Household waste (combustible, low in pollutants and high in energy)/general recycling for plastic.

Field of use: (see brochure Thermoforming technique and material card) Comfortable stabilization and occlusal splints.

Material properties:

Double layer plate, hard/soft. Hard layer adjustable by addition using acrylics (Resilit-S, 817 501 + 817 503). Do not move splint for app. 2 hours after building-up with acrylics to ensure a stable bond. Limited durability, not suitable for permanent splints (recommendation for permanent splints: ERKOLOC-pro).

Finishing:

(see brochure Thermoforming technique) Finishing set Quick 2 (110 877). The spacer foil will be taken off only after thermoforming and finishing.

Plastification:

(for machines without heating time control) The hard side of the ERKOLOC plate should be heated. Place the foil in the devices in such a way that the spacer/insulating foil is pointing towards the model. Test softness of foil with an instrument. If permanent impressions result, thermoform.

Availability:

Erkoloc, transparent, Ø 120 mm:

thickness	contents (pieces)	order number
1.8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18
3.0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30

Erkoloc, transparent, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, transparent, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30

FR ERKOLOC

Caractérisation chimique:

SBS, couche dure: styrol-butadien-styrol
EVA, couche molle: éthyl-vinyl-acétat
PE, feuille d'isolation: polyéthylène
Thermoplasts, inoffensifs pour la santé, listés à l'Office Fédéral Allemand de la Santé (BgVV) avec une biocompatibilité testée. Insoluble dans l'eau, inerte, aucun danger pour les eaux souterraines.

Elimination/Réutilisation:

Ordures ménagères (combustion pauvre en substances nocives et très énergétique)/réutilisation générale pour des matières plastiques.

Champ d'application: (voir brochure la thermoplastie et carte des matériaux) Gouttières miniplastiques et occlusales confortables.

Propriétés du matériau: Plaque à deux couches dure/molle. La couche dure peut être ajustée avec résine acrylique (Resilit-S, 817 501 + 817 503). Pour une combinaison stable avec la résine acrylique, laisser bien reposer la gouttière pendant app. 2 h. Durabilité limitée, n'est pas appropriée comme gouttière permanente (récommandation pour des gouttières permanentes: ERKOLOC-pro).

Elaboration: (voir brochure la thermoplastie) Jeu d'élaboration Quick 2 (110 877). Retirer la feuille isolante seulement après le thermoformage et l'élaboration.

Plastification: (pour des appareils sans réglage du temps d'échauffage) Chauffer la couche dure de la plaque. Placer la feuille dans les appareils de manière à ce que la feuille isolante soit orientée vers le modèle. Tester le degré de souplesse avec un instrument; thermoformer la plaque si l'on constate la présence d'empreintes durables.

Présentation:

Erkoloc, transparent, Ø 120 mm:	épaisseur	contenu (pièces)	référence
1,8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18	
3,0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30	

Erkoloc, transparent, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, transparent, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30

ERKOLOCDIN EN ISO
13485: 2003Erkoform-3/3d
Erkpress 300 Tp-ci
 °C1,8 mm, 135 °C
3,0 mm, 120 °C L
1,8 mm, 1:15 min
3,0 mm, 1:45 min

conservazione • almacenaje • lagring



< 25° C

ERKODENT Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3
72285 Pfalzgrafenweiler, Germany
Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0
Fax + 49 (0) 74 45/20 92
info@erkodent.com • www.erkodent.com

**IT ERKOLOC****Caratteristiche chimiche:**

SBS, strato duro: stirol-butadien-stirolo
EVA, strato morbido: etilvinilacetato
PE, pellicola isolante: polietilene
Resine termoplastiche, innocuo per la salute, registrato dal Ministero della Sanità Tedesco (BgVV), a biocompatibilità certificata. Insolubile in acqua, inattivo, nessun pericolo per le falde freatiche.

Smaltimento/Riciclo:

Rifiuti domestici (calcinazione completa)/riciclo generale di materie plastiche.

Settori di impiego: (v. fascicolo Tecnica di termoformatura e cartella materiali)

Docce Miniplast e oclusali, di elevato confort.

Caratteristiche del materiale:

Disco a doppio strato, duro/morbido. Strato duro registrabile per addizione con acrilato (Resilit-S, 817 501 + 817 503). Per un sicuro legame con gli acrilati lasciare riposare 2 ore dopo l'addizione. Durata limitata, non idoneo per bite di durata (per bite di durata si raccomanda: ERKOLOC-pro)

Finitura: (v. fascicolo Tecnica di termoformatura)
Set di finitura Quick 2 (110 877). La pellicola isolante sul lato morbido va eliminata solo dopo la termoformatura e la finitura.

Plastificazione: (per apparecchi senza controllo del tempo di riscaldamento) Il disco ERKOLOC va riscaldato dal lato duro. Inserire il disco nell'apparecchio di termostampaggio, in modo che la pellicola isolante sia rivolta verso il modello. Controllare il grado di plastificazione con uno strumento. Quando le impronte dello strumento permancano, formare.

Confezioni:

Erkoloc, trasparente, Ø 120 mm:

spessore	conten. (pezzi)	codice
1,8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18
3,0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30

Erkoloc, trasparente, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, trasparente, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30

ES ERKOLOC**Caracterización química:**

SBS, capa dura: estirol-butadieno-estirolo
EVA, capa blanda: vinilacetato de etilo
PE, lámina insulante: polietileno
Fisiológicamente impecable, material termoplástico listado por la Oficina Federal de la Salud con biocompatibilidad examinada. Insoluble en agua, inactivo - no es peligroso para el agua subterránea.

Depolación/Reciclaje:

Basura casera (combustión pobre en sustancias nocivas, de gran energía)/reciclaje de plástico general.

Campo de aplicación:

(véase manual de técnica de embutición y carta de materiales) Férulas oclusales y de stabilización confortables.

Propiedades del material:

Placa de capa doble dura/blanda. La capa dura se combina con acrilato (Resilit-S, 817 501 + 817 503). Para una unión segura con acrilato, dejar reposar unas 2 horas después de estructurar. Durabilidad limitada, no apropiada para férulas de larga duración (Recomendación para férulas de larga duración: ERKOLOC-pro)

Elaboración: (véase manual de técnica de embutición)
Set de elaboración Quick 2 (110 877). La lámina insulante está removida solamente después de haberla prensado.

Plastificación: (para máquinas sin control electrónico de tiempos de calentamiento) El calentamiento de la placa ERKOLOC se efectúa de la capa dura. Poner la placa en la máquina de manera que la lámina insulante muestre hacia el modelo. Detectar el grado de blandura con un instrumento. Prensar si se originan impresiones permanentes.

Presentación:

Erkoloc, transparente, Ø 120 mm:

espesor	contenido (piezas)	referencia
1,8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18
3,0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30

Erkoloc, transparente, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, transparente, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30

SV ERKOLOC**Kemisk karakterisering:**

SBS, hård sida: styrol-butadien-styrol

EVA, mjuk sida: ethyl-vinyl-acetat

PE, isoler- och pressfolie: polyeten

Termoplasster, utgör ingen risk för hälsan och listad av BgVV (tyska hälsoministeriet), med utprovad biokompatibilitet. Olöslig i vatten, inaktiv, skadar inte grundvattnet.

Avfallshantering/återvinning:

Avfall (energirik förbränning, inga skadliga ämnen)/generell återvinning av plast.

Användningsområdet:

(se broschyr formpressteknik och material karta)
Bekväma miniplast- och påbitningsskenor.

Materialegenskaper:

Dubbelskitplatta, hård/mjuk. Hårda skiktet kan byggas på med akrylat (Resilit-S, 817 501+817 503). En säkrare förbindning med akrylatet uppnås om det får vila ca 2 timmar efter påbyggnaden. Begränsad hallbarhet, passar ej för permanenta skenor (ERKOLOC-pro rekommenderas för permanenta skenor).

Bearbetning: (se broschyr formpressteknik) Använd bearbetnings set Quick 2 (110 877). Avlägsna tunna folien efter formpressning samt finishering.

Uppmjukning:

(för apparater utan inställning av uppvärmningsid) Uppvärmningen av ERKOLOC-plattan sker mot den hårda skitsidan. Placerat plattan i apparaten så att isolersidan på plattan ligger mot modellen (tunna plastfolien). Känn av mjukhetsgraden med ett instrument. Pressa när kvarvarande intyck uppstår.

Leveransform:

Erkoloc, transparent, Ø 120 mm:

tjocklek	innehåll (stycken)	ordernummer
1,8 mm	10 • 50	59 12 18 • 59 42 18
3,0 mm	10 • 50	59 12 30 • 59 42 30

Erkoloc, transparent, 125 x 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 18 18 • 59 48 18
3,0 mm	10 • 50	59 18 30 • 59 48 30

Erkoloc, transparent, Ø 125 mm:

1,8 mm	10 • 50	59 15 18 • 59 45 18
3,0 mm	10 • 50	59 15 30 • 59 45 30