

# Gouttière cosmétique

## Matériaux pour travailler

### Pour la fabrication:

- Erkodur-0M1/-A1/-A2/-A3, 1,0 mm (2,0 mm, si la gouttière doit être ajustée)
- Pour un mordru éventuel: appareil Erkoform de la série 3 /Occluform-3

### Pour la préparation du modèle:

- Cire à modeler pour restaurer les dents (725 165).

### Pour la finition:

- Recommandation: voir gouttières occlusales
- Un disque flexible fin, corundé ou diamanté pour travailler les zones interdentaires. Jeu de polissage (110 878) pour polir.



## Conseils

- Les parties qui pourraient empêcher une bonne adaptation de la plaque doivent être enlevées (que se soit le plancher de la mandibule ou les zones sur les parties vestibulaires). Casser les bords coupants.
- Pour l'isolation et pour la compensation du retrait, thermoformer avec la plaque base la feuille d'isolation appliquée ex usine vers le modèle.
- Fabrication voir gouttière miniplastique. Les gouttières peuvent être mises sur les dents cosmétiquement défavorables.

**1.** Situation initiale cosmétiquement défavorable, par exemple après un accident. La gouttière sert puis aussi pour la stabilisation.



**2.** Le mieux serait de restaurer l'arcade des dents avec cire à modeler.

**3.** Le modèle doit être doublé pour le thermoformage.

Thermoformer et finir voir gouttières miniplastiques.



**4.** Pour obtenir un image plus esthétique, les zones interdentaires sont particulièrement accentuées ...

**5.** ... le mieux avec un disque flexible fin, corundé ou diamanté.



**6.** Gouttière cosmétique terminée en Erkodur-A1.

Veillez observer les instructions de nettoyage et de soin.