Produktdatenblatt Erkoflex-95



1. Herstellerangaben

Handelsname: Erkoflex-95

Zweckbestimmung: Herstellung von dentalen Tiefziehschienen

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Siemensstraße 3

72285 Pfalzgrafenweiler

Deutschland

Tel.: +49 7445 8501-0

2. Einsatzgebiet

Erkoflex-95 ist geeignet zur Herstellung tiefgezogener intra-oraler Geräte wie:

Anwendungen	Stärkeempfehlung
Aufbissschienen	2,5 und 4,0 mm
Strahlenschutzschienen	4,0 mm
Schutzschienen (Implantologie)	1,5 mm

Die Stärkeempfehlungen sind unverbindliche Vorschläge aufgrund von Marktbeobachtung.

3. Zusammensetzung

CAS-Nr.: 24937-78-8

Bezeichnung: Ethylenvinylacetat (EVA)

4. Eigenschaften (alle Angaben sind circa Werte)

Allgemeine Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Form	-	gummiartig, zäh
Farbe	-	transparent
Geruch	-	geruchlos
Dichte	ISO 1183	0,935 g/cm³
Wasseraufnahme, 24 h/23 °C	ISO 62	-
Wasserlöslichkeit	-	unlöslich

Mechanische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Zugfestigkeit	ISO 527	31 MPa
Biegefestigkeit	ISO 178	-
Schlagzähigkeit, 23 °C	ISO 179/1eU	-
Kerbschlagzähigkeit, 23 °C	ISO 179/1eA	-
Streckspannung	ISO 527	6 MPa
Bruchdehnung	ISO 527	450 %
E-Modul	ISO 527	-

Produktdatenblatt Erkoflex-95



Revision: 5

Änderungsdatum: 20.11.2023 / erstellt 21.10.2020

Härte nach Shore A/ Shore D	ISO 868
Kugeldruckhärte	ISO 2039/1

Thermische Eigenschaften:

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Vicat Erweichungstemperatur	ISO 306	73 °C
Temperaturbeständigkeit	ISO 75	-
Glasübergangstemperatur	ISO 11357	-
Schrumpf nach dem Tiefziehen	-	-

Biologische Eigenschaften:

Das Material ist nach DIN EN ISO 10993-1 auf Biokompatibilität geprüft worden und beeinträchtigt die biologische Sicherheit des Patienten nicht.

5. Allgemeine Hinweise

Lagerhinweise:

Vor Sonnenlicht geschützt und trocken lagern. Empfohlene Lagertemperatur: -5 $^{\circ}$ C - 45 $^{\circ}$ C

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Beste Ergebnisse mit Oxydens Reinigungstabletten.

Weitere Reinigungsmittel: Seife, Kernseife, Flüssigseife und Spülmittel. Keine stark parfümierten Seifen benutzen.

Nicht geeignet sind Zahnpasta, Mundspülungen und heißeres Wasser als 50 °C.

Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verursachen eine Delaminierung von mehrschichtigen Schienen.

Sterilisation:

Gas- und Plasmasterilisation (<50 °C) sind möglich. Aufgrund der Thermolabilität sind Materialien nicht autoklavierbar.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei der Drucklegung. Die Angaben sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Alle Verarbeitungshinweise sind Richtwerte und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Eignung für die jeweilige Anwendung selbst zu prüfen.

Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.